

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие технические условия

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Институтом черной металлургии НАН Украины, Техническим комитетом 4 «Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, метизы и ТИП», НИИСК Госкомитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, комбинатом «Криворожсталь» и Холдинг-компанией «Интермет»

ВНЕСЕН Техническим комитетом 4 «Чугун, прокат листовой, прокат сортовой термоупрочненный, изделия для подвижного состава, метизы и ТИП»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 25 июня 1998 г. № 447

3 Настоящий стандарт соответствует ISO 6934, ISO 6935, DIN 488 и ENV 10080 в части основных параметров и размеров, химического состава, механических свойств и методов испытаний

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой в Украине ГОСТ 5781—82 и ГОСТ 10884—94)

5 РАЗРАБОТЧИКИ: В. И. Большаков, Ю. Т. Худик (руководитель разработки), Е. М. Рыбалка, П. И. Кривошеее, В. А. Критов, В. А. Нечипоренко, Н. М. Омель, В. А. Шеремет, И. Е. Полуновский, Ю. М. Хрустенко, Н. П. Жильцов, И. М. Любимов, А. В. Кекух

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Определения	5
4 Классификация	6
5 Основные параметры и размеры	6
6 Общие технические требования	8
6.1 Характеристики	8
6.2 Маркировка и упаковка	11
7 Правила приемки	11
8 Методы контроля	13
9 Транспортирование и хранение	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А Расчет относительной площади смятия поперечных выступов	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Требования к стойкости против коррозионного растрескивания и свариваемости арматурного проката	15
ПРИЛОЖЕНИЕ В Правила приемки проката по характеристическим величинам	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Требования к статистическим показателям прочностных характеристик	17
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Требования к испытанию на изгиб с разгибом	18
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Схема прокатной маркировки продукции предприятий украины	19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ****Общие технические условия****ПРОКАТ АРМАТУРНИЙ
ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ****Загальні технічні умови****ROLLED PRODUCTS FOR REINFORCEMENT
OF FERROCONCRETE STRUCTURES
General specifications****Дата введения 1999-01-01****1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на прокат арматурный гладкого и периодического профиля диаметром от 5,5 до 40 мм, предназначенный для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

- ДСТУ 2953-94 Сталь арматурна. Методи випробувань згинанням та розгинанням
- ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування та транспортування
- ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия
- ГОСТ 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия
- ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент
- ГОСТ 7564-73 Сталь. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний
- ГОСТ 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава
- ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение
- ГОСТ 12344-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода
- ГОСТ 12345-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы
- ГОСТ 12346-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния
- ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора
- ГОСТ 12348-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца
- ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12351-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди

ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Метод определения титана

ГОСТ 12359-81 Стали углеродистые легированные и высоколегированные. Методы определения азота

ГОСТ 12350-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора

ГОСТ 14019-80 Металлы. Методы испытания на изгиб

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 29273-92 Свариваемость, Определение

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения:

3.1 Характеристическая величина - нормируемое значение показателя свойств проката, гарантируемое с заданной обеспеченностью.

3.2 Свариваемость - по ГОСТ 29273.

3.3 Стойкость к коррозионному растрескиванию - способность металла не разрушаться в течение определенного времени при совместном воздействии растягивающих напряжений и агрессивных сред.

3.4 Углеродный эквивалент - условный показатель свариваемости стали, выраженный в виде суммы массовых долей углерода и приведенных к содержанию углерода массовых долей легирующих элементов в стали.

3.5 Прокат арматурный периодического профиля - прутки с равномерно меняющейся по длине формой поперечного сечения.

3.6 Прокат арматурный гладкий - круглые прутки с гладкой поверхностью и постоянной по длине формой поперечного сечения.

3.7 Угол наклона поперечных выступов - угол, образованный проекцией поперечного выступа на плоскость, проходящую через продольную ось прутка, и этой осью.

3.8 Шаг поперечных выступов - расстояние между центрами двух соседних поперечных выступов, измеренное параллельно оси прутка.

3.9 Высота выступов - наибольшее расстояние от верхней точки на выступе (продольном или поперечном) до поверхности тела прутка, измеренное в направлении, перпендикулярном к продольной оси прутка.

3.10 Номинальный диаметр - диаметр равновеликого по площади поперечного сечения круглого прутка (по ГОСТ 12004).

3.11 Номинальная площадь поперечного сечения - площадь круга с номинальным диаметром.

3.12 Относительная площадь смятия поперечных выступов - отношение площади проекций поперечных выступов на плоскость, перпендикулярную к оси прутка, к произведению периметра прутка номинального диаметра и шага этих выступов.

3.13 Тело прутка - часть арматурного проката без поперечных и продольных выступов.

3.14 Служебные свойства - качественные характеристики арматурного проката, проявляющиеся в процессе переработки и эксплуатации.

4 КЛАССИФИКАЦИЯ

4.1 Арматурный прокат (А) подразделяют на классы в зависимости от показателя механических свойств - установленного стандартом нормируемого значения условного или физического предела текучести в Н/мм².

В зависимости от служебных свойств прокат подразделяют на:

- свариваемый (индекс С),
- стойкий против коррозионного растрескивания под напряжением (индекс К),
- несвариваемый (без индекса С),
- нестойкий против коррозионного растрескивания (без индекса К).

4.2 Арматурный прокат изготавливают классов:

- А240С - с гладким профилем;
- А300С, А400С, А500С, А600, А600С, А600К, А800, А800К и А1000 - с периодическим профилем.

5 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ


5.1 Арматурный прокат круглый гладкого профиля изготавливают диаметром от 5,5 до 40 мм. Арматурный прокат периодического профиля изготавливают номинальным диаметром от 6,0 до 40 мм.

Арматурный прокат поставляют в прутках и мотках.

Вид поставки арматурного проката указывают в заказе (контракте).

5.2 Арматурный прокат гладкого профиля изготавливают по ГОСТ 2590 обычной точности, периодического профиля – по рисунку 1. Прутки должны иметь поперечные выступы серповидной формы, которые не должны соединяться с продольными выступами. Продольные выступы не обязательны. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление проката промежуточных размеров и с другими периодическими профилями.

5.3 Номинальный диаметр арматурного проката, площадь поперечного сечения, масса одного погонного метра проката и допускаемые отклонения по массе должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.






Рисунок 1

Таблица 1

Номинальный диаметр проката, d_n , мм	Номинальная площадь поперечного сечения, $мм^2$	Масса 1 погонного метра прутка	
		расчетное значение, кг	допускаемые отклонения, %
5,5	23,8	0,187	$\pm 8,0$
6,0	28,3	0,222	
8,0	50,3	0,395	
10,0	78,5	0,617	$\pm 5,0$
12,0	113,0	0,888	
14,0	154,0	1,210	
16,0	201,0	1,580	$\pm 4,5$
18,0	254,0	2,000	
20,0	314,0	2,470	
22,0	380,0	2,980	
25,0	491,0	3,850	
28,0	616,0	4,830	
32,0	804,0	6,310	
35,0	1018,0	7,990	
40,0	1255,0	9,860	

Примечание. Масса прутка в кг вычислена по номинальным диаметрам при плотности стали, равной $7,85 \text{ т/м}^3$.

5.4 Требования к основным геометрическим размерам профиля приведены в таблице 2.

5.4.1 Размеры β , α_b , b , h_1 , b_1 приведены для построения калибра и на готовом прокате не контролируются.

Таблица 2

Наименование показателя геометрических размеров выступов	Номинальный диаметр проката, d_n , мм	Геометрические размеры профиля
Высота поперечных выступов, h_1 минимальная, мм	От 6 до 18 включ. Св. 18 » 40 »	0,070 d_n 0,065 d_n
Шаг поперечных выступов, t , мм	От 6 » 8 » Св. 8 » 14 » 14 » 40 »	(0,64-0,86) d_n (0,55-0,75) d_n (0,51-0,69) d_n
Угол наклона, β , град	От 6 » 40 »	40-60
Минимальный угол наклона боковой, поверхности выступов, α_b , град	От 6 » 40 »	45
Расстояние между концами поперечных выступов, C , не более, мм	От 6 » 40 »	0,25 d_n
Относительная площадь смятия поперечных выступов, f_r , минимальная	От 6 » 8 » Св. 8 » 40 »	0,045 0,056
Размеры выступов b , h_1 , b_1 , мм	От 6 » 40 »	(0,10-0,15) d_n
Примечание. Расчет относительной площади смятия поперечных выступов приведен в приложении А.		

5.5 Овальность гладкого арматурного проката - по ГОСТ 2590. Овальность проката периодического профиля (разность наибольшего и наименьшего диаметров во взаимно перпендикулярных направлениях одного сечения d_1 и d_2) должна быть не более 1,2 мм для проката диаметром от 6 до 14 мм, не более 1,6 мм для проката диаметром от 16 до 25 мм и не более 2,4 мм для проката диаметром свыше 25 мм.

5.6 Кривизна прутков не должна превышать 0,6 % измеряемой длины.

5.7 Арматурный прокат в прутках изготавливают мерной и немерной длины от 6 до 12 м. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление прутков длиной менее 6 м и более 12 м. Длину мерных прутков указывают в заказе (контракте).

5.8 Предельные отклонения по длине мерных прутков могут быть от 0 до +100 мм, Допускается установление других предельных отклонений по соглашению изготовителя с потребителем.

Примеры условного обозначения:

Арматурный прокат диаметром 20 мм класса А1000:

20 А1000 ДСТУ 3760-98

Арматурный прокат диаметром 3 мм класса А400С свариваемый:

8 А400С ДСТУ 3760-98.

6 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Характеристики

6.1.1 Арматурный прокат изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Способ производства проката и химический состав стали определяет изготовитель.

6.1.2 Массовые доли химических элементов в стали по ковшевой пробе должны соответствовать приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Класс арматурного проката	Массовая доля элементов, %, не более						
	углерод	кремний	марганец	фосфор	сера	азот	мышьяк
A240C	0,22	-	-	0,045	0,045	0,012	0,08
A300C	0,22	-	-	0,045	0,045	0,012	0,08
A400C	0,22	-	-	0,045	0,045	0,012	0,08
A500C	0,22	-	-	0,045	0,045	0,012	0,08
A600	0,28	1,00	1,6	0,045	0,045	0,012	0,08
A600C							0,08
A600K							0,08
A800	0,32	2,40	2,3	0,040	0,040	0,012	0,08
A800K							
A1000	0,32	2,40	2,3	0,040	0,040	0,012	0,08

6.1.2.1 Массовая доля остаточных элементов (хром, медь, никель) для свариваемого арматурного проката должна быть не более 0,3 % каждого.

6.1.2.2 Прокат классов A800K и A1000 допускается изготавливать из стали с массовой долей хрома не более 0,90 %.

6.1.2.3 Допускается легирование стали титаном и бором в количестве не превышающем 0,030 % и 0,005 % соответственно.

6.1.2.4 При соблюдении норм механических свойств и служебных характеристик повышение массовой доли углерода до 0,37 % для проката диаметром свыше 25 мм не является браковочным признаком. Для проката диаметром от 6 до 25 мм указанной признак не является браковочным до 01.01.2002 г.

6.1.2.5 По соглашению изготовителя с потребителем регламентируют массовую долю молибдена и ванадия в стали.

6.1.3 Предельные отклонения по химическому составу в готовом прокате от норм установленных в таблице 3, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Химический элемент	Предельное отклонение, %
Углерод	+ 0,020
Марганец	+ 0,100
Кремний	+ 0,100
Сера	+ 0,005
Фосфор	+ 0,005
Азот	+ 0,001

6.1.4 Свариваемость арматурного проката обеспечивается химическим составом и технологией изготовления. Не допускается снижение временного сопротивления сварного соединения относительно норм временного сопротивления, приведенных в таблице 5, более чем на 10 %. Требования к свариваемости приведены в приложении Б.

Величина углеродного эквивалента для свариваемого арматурного проката должна быть в пределах 0,30-0,52 % для классов A240C, A300C и A400C, 0,35 - 0,52 % - для класса A500C и 0,40-0,65 % - для класса A600C.

Величину углеродного эквивалента C_3 рассчитывают по формуле

$$C_3 = C + \frac{Mn}{6} + \frac{(Cr + V + Mo)}{5} + \frac{(Cu + Ni)}{15}, \quad (1)$$

где C, Mn, Cr, V, Mo, Cu и Ni - фактическая массовая доля углерода, марганца, хрома, ванадия, молибдена, меди и никеля в стали, %, соответственно.

Для проката из стали, легированной кремнием, допускается величину углеродного эквивалента C_3 вычислять по формуле

$$C_3 = C + \frac{Mn}{8} + \frac{Si}{7}, \quad (2)$$

где Si - массовая доля кремния.

6.1.5 Стойкость против коррозионного растрескивания арматурного проката обеспечивается химическим составом и технологией изготовления. Требования к стойкости против коррозионного растрескивания приведены в приложении Б.

6.1.6 Механические свойства арматурного проката и результаты испытаний на изгиб в состоянии поставки должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 5. Арматурный прокат классов А600 и выше для предварительно напряженного железобетона должен соответствовать нормам механических свойств после электронагрева до температуры, приведенной в таблице 5.

Таблица 5

Механические свойства									
Класс арматурного проката	Температура электронагрева, °С	временное сопротивление разрыву, σ_B , Н/мм	условный (физический) предел текучести $\sigma_{0,2}$, (σ _T), Н/мм ²	относительное удлинение после разрыва, δ_5 , %	относительное равномерное удлинение после разрыва, δ_R , %	полное относительное удлинение при максимальной нагрузке, δ_{max} , %	начальный модуль упругости $E \times 10^{-4}$, Н/мм ²	Испытание на изгиб в холодном состоянии, угол изгиба, град	Диаметр оправки в (d _H - номинальный диаметр прутка)
не менее									
A240C	-	370	240	25	-	-	21	180	0,5 d _H
A300C	-	490	290	19	-	2,5	21	180	3 d _H
A400C	-	500	400	16	-	2,5	20	90	3 d _H
A500C	-	600	500	14	-	2,5	19	90	3 d _H
A600 A600C A600K	400	800	600	12	4	2,5	19	45	5 d _H
A800 A800K	400	1000	800	8	2	3,5	19	45	5 d _H
A 1000	450	1250	1000	7	2	3,5	19	45	5 d _H
Примечание 1. Величины $E \times 10^{-4}$ и δ_{max} являются факультативными до 01.01.2002 г., но определение их обязательно для накопления статистических данных.									
Примечание 2. Величину δ_R определяют до 01.01.2002 г.									

6.1.6.1 Отношение временного сопротивления к пределу текучести должно быть не менее 1,05 для каждого испытываемого образца.

6.1.6.2 Для арматурного проката классов А400С, А500С, А600С допускается снижение σ_B на 50 Н/мм² ниже норм, установленных таблицей 5, при увеличении δ_5 на 2 % (абс.) и δ_R на 1 % (абс.).

6.1.6.3 Для арматурного проката классов А400С, А500С, А600С в прутках σ_B не должно превышать значений, приведенных в таблице 5, более чем на 300 Н/мм².

6.1.6.4 При испытании арматурного проката классов А800 и А1000 непосредственно после прокатки допускается снижение δ_5 и δ_R на 1 % (абс.).

6.1.7 По соглашению изготовителя с потребителем механические свойства определяют как характеристические величины в соответствии с приложением В или принимают в качестве гарантированных минимальных значений.

6.1.8 Обеспеченность показателя механических свойств в каждой партии-плавке

должна быть не менее: для $\sigma_{0,2} (\sigma_T)$ - 0,95, для $\frac{\sigma_B}{\sigma_{0,2} (\sigma_T)}$, δ_5 и δ_{max} - 0,90.

6.1.9 Прочностные свойства арматурного проката ($\sigma_{0,2}$, σ_T и σ_B), установленные в таблице 5, следует определять с учетом их изменчивости в генеральной совокупности и в каждой партии-плавке в соответствии с приложением Г. При этом значения δ_5 , δ_R (δ_{max}) должны быть не менее указанных в таблице 5.

6.1.10 По требованию потребителя изготовитель обеспечивает нормы по релаксации напряжений, усталостной прочности, по испытанию на изгиб с разгибом и условный предел упругости.

6.1.10.1 Для арматурного проката классов А800, А800К и А1000 релаксация напряжений не должна превышать 4 % за 1000 ч при исходном усилии, составляющем 70 % от максимального усилия, соответствующего временному сопротивлению разрыву по таблице 5.

6.1.10.2 Арматурный прокат классов А400С, А600, А600С, А600К, А800, А800К и А1000 должен выдерживать без разрушения 2 млн. циклов нагружений при максимальном напряжении, составляющем 60 % от нормируемого предела текучести при растяжении. При этом размах напряжений должен составлять 180 Н/мм². Обеспеченность данного показателя должна быть не менее 0,90 в каждой партии-плавке.

6.1.10.3 Для арматурного проката классов А400С, А500С, А600, А600С и А600К испытание на изгиб может быть заменено испытанием на изгиб с разгибом. Требования к испытанию на изгиб с разгибом - в соответствии с приложением Д.

6.1.10.4 Для арматурного проката классов А400С, А500С, А600, А600С, А600К, А800, А800К и А1000 условный предел упругости должен быть не менее 0,85 $\sigma_{0,2} (\sigma_T)$.

6.1.11 На поверхности проката периодического профиля не должно быть трещин, плен, закатов и раковин. Допускается наличие дефектов, не препятствующих применению проката.

Требования к качеству поверхности гладкого проката - по ГОСТ 535 для группы I.

6.2 Маркировка и упаковка

6.2.1 Маркировка и упаковка - по ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

6.2.1.1 Арматурный прокат в прутках упаковывают в связки массой не более 15 т. Массу связки устанавливают по соглашению изготовителя с потребителем.

6.2.1.2 При поставке арматурного проката в мотках каждый моток должен состоять из одного отрезка. Допускается поставка мотков, состоящих из двух отрезков, в количестве не более 10 % от массы партии.

Моток должен быть плотно перевязан. Количество увязок оговаривают в заказе (контракте).

6.2.1.3 Арматурный прокат должен иметь прокатную маркировку с шагом t_1 не более 1,5 м в виде точек, выступов, других знаков или соответствующие изменения периодического профиля в соответствии с приложением Е, обозначающие:

- предприятие-изготовитель;
- класс арматурного проката.

Допускаются другие виды маркировки арматурного проката.

Вид маркировки изготовитель согласовывает с потребителем.

6.2.2 Каждая связка прутков или каждый моток должны иметь ярлык в соответствии с ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566) с дополнительным указанием номинального диаметра арматурного проката в миллиметрах.

7 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

7.1 Арматурный прокат принимают партиями.

Партия должна состоять из арматурного проката одного класса и одного диаметра, изготовленного из одной плавки-ковша.

Масса партии должна быть не более 70 т. Допускается увеличивать массу партии

до массы плавки-ковша.

7.2 Контроль геометрических параметров арматурного проката проводят на 1 % прутков или на мотках в количестве не менее двух от партии.

7.3 Для контроля массы прутка длиной 1 м от партии отбирают два образца.

7.4 Для проверки химического состава отбирают одну пробу от плавки-ковша. Отбор проб - по ГОСТ 7565.

7.5 Для контроля механических свойств арматурного проката от партии отбирают для испытания на растяжение два образца.

Для испытания на изгиб и изгиб с разгибом от партии отбирают два образца.

7.6 Контроль временного сопротивления разрыву и предела текучести после электронного нагрева проводят при отсутствии в технологическом процессе специального отпуска или при наличии отпуска (самоотпуска) при температурах ниже указанных в таблице 5.

7.7 Отбор образцов для контроля релаксации напряжений и усталостной прочности (при регламентации этих параметров по требованию потребителя) проводят по нормативной документации.

7.8 Отбор образцов для контроля механических свойств и испытаний на изгиб и изгиб с разгибом проводят по ГОСТ 7564.

7.9 Приемку арматурного проката проводят по характеристическим величинам или по гарантированным минимальным значениям. Вид приемки устанавливают по соглашению изготовителя с потребителем.

7.10 Для приемки по характеристическим величинам поставляемая партия проката должна быть разделена на контрольные партии максимальной массой 70 т.

7.10.1 Каждая контрольная партия должна состоять из проката одной плавки-ковша и одного номинального диаметра. Изготовитель должен подтвердить в акте об испытании, что все пробы в контрольной партии отобраны от одной плавки-ковша. Химический состав по плавочному анализу должен быть указан в акте об испытании.

7.10.2 От каждой контрольной партии отбирают:

- два образца от различных прутков или мотков - для определения химического состава готового проката;
- пятнадцать образцов от различных прутков или мотков - для всех видов испытаний, регламентируемых стандартом.

7.10.3 Оценку результатов испытаний проводят в соответствии с приложением В.

7.11 Для приемки по гарантированным минимальным значениям поставляемая партия должна быть разделена на контрольные партии максимальной массой 70 т.

7.11.1 Контрольная партия - по 7.10.1 настоящего стандарта.

7.11.2 От контрольной партии для испытаний на растяжение, изгиб, изгиб с разгибом отбирают по одному образцу. Каждый отдельный результат испытания должен удовлетворять требованиям раздела 6.

7.12 Контроль химического состава по ковшевой пробе проводят на одной пробе от каждой плавки стали.

7.13 Контроль механических свойств допускается проводить неразрушающими методами в соответствии с нормативной документацией.

7.14 При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей повторные испытания следует проводить по ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

7.15 Партия арматурного проката должна сопровождаться документом о качестве по ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566) с дополнительными данными:

- номинальный диаметр, мм;
- результаты испытаний на изгиб в холодном состоянии.

При регламентации по требованию потребителя релаксации напряжений, усталостной прочности, изгиба с разгибом (6.1.10) в документе о качестве приводят результаты этих испытаний.

По требованию потребителя должен быть указан химический состав стали по ковшевой пробе.

8 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

8.1 Геометрические параметры арматурного проката измеряют с точностью до 0,1 мм штангенциркулем типа ШЦ-1 и ШЦТ-1 по ГОСТ 166.

8.1.1 Размеры определяют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка или не менее 3000 мм от конца мотка.

8.2 Массу одного погонного метра прутка определяют как среднее арифметическое значение массы двух образцов, взвешенных с точностью до 0,001 кг. Длину образца измеряют с точностью 0,001 м.

8.3 Химический состав стали определяют по ГОСТ 12344, ГОСТ 12345, ГОСТ 12346, ГОСТ 12347, ГОСТ 12348, ГОСТ 12350, ГОСТ 12351, ГОСТ 12352, ГОСТ 12354, ГОСТ 12355, ГОСТ 12356, ГОСТ 12359, ГОСТ 12360, ГОСТ 18895 или другими методами, не уступающими по точности измерения требованиям указанных стандартов.

При разногласиях в оценке результатов химический состав стали следует определять методами, установленными указанными стандартами.

8.4 Испытание на растяжение - по ГОСТ 12004.

При определении механических свойств следует использовать значение номинальной площади поперечного сечения арматурного проката.

8.5 Испытание на изгиб в холодном состоянии - по ГОСТ 14019 на образцах с необработанной поверхностью.

8.6 Испытание на релаксацию напряжений и усталостную прочность проводят по нормативной документации.

8.7 Испытание на изгиб с разгибом - по ДСТУ 2953.

8.8 Кривизну прутка измеряют на длине поставляемого проката, но не менее 1 м.

8.9 Качество поверхности проверяют без применения увеличительных приборов.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование и хранение - по ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

РАСЧЕТ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ СМЯТИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ ВЫСТУПОВ

Определение относительной площади смятия поперечных выступов f_r производится по формуле

$$f_r = \frac{K \cdot F_r \cdot \sin \beta}{\pi \cdot d_H \cdot t} \quad (\text{A.1})$$

где F_r - площадь боковой грани одного поперечного выступа (рисунок А.1);

β - угол наклона поперечного выступа (рисунок 1);

d_H - номинальный диаметр прутка;

t - расстояние (шаг) между поперечными выступами (рисунок 1);

K - число поперечных выступов по периметру. Для прутков с профилем по рисунку 1 $K = 2$.




Рисунок А.1

Если представить боковую грань поперечного выступа в виде фигуры с поверхностью, приближающейся к двум треугольникам и двум трапециям, площадь F_r в формуле (А.1) можно заменить значениями геометрических параметров профиля. Приняв $l = \pi d_H - 2C$, f_r можно определить по формуле

$$f_r = \frac{(\pi \cdot d_H - 2C) \cdot [h(0,25l) + h(0,75l) + h]}{4\pi \cdot d_H \cdot t} \quad (\text{A.2})$$

где $2C$ - сумма длин гладкой части окружности между окончаниями поперечных выступов;

h - высота поперечного выступа в его середине;

$h(0,25l)$, $h(0,75l)$ - высота поперечных выступов в точках $0,25l$, $0,75l$.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

**ТРЕБОВАНИЯ
К СТОЙКОСТИ ПРОТИВ КОРРОЗИОННОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ И СВАРИВАЕМОСТИ
АРМАТУРНОГО ПРОКАТА**

Б.1 Стойкость против коррозионного растрескивания и свариваемость арматурного проката обеспечиваются его химическим составом в соответствии с требованиями 6.1.4, уровнем его механических свойств согласно таблице 5 настоящего стандарта и технологией изготовления, установленной технологическим регламентом.

Б.2 Арматурный прокат является стойким против коррозионного растрескивания, если при испытании образцов в нитратном растворе, состоящем из 600 частей по массе азотнокислого кальция, 50 частей по массе азотнокислого аммония и 350 частей по массе воды при температуре 98-100 °С и при напряжении, равном $0,9\sigma_B$ (принимается по таблице 5 настоящего стандарта), время до разрушения от коррозионного растрескивания составляет не менее 100 часов.

Б.3 Прокат считают свариваемым, если сталь, из которой он изготовлен, отвечает требованиям таблицы 3 и служебные (эксплуатационные) характеристики сварных соединений типов К1, К2, К3, С1, С2, С3, С4, С15, С21, С22, С23, Н1, Н2, Н3, Н4, Т1-Т12 соответствуют баллам 3, 4, 5 по ГОСТ 14098.

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПРОКАТА ПО ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИМ ВЕЛИЧИНАМ

В.1 Контроль по переменным

В.1.1.1 Определяемые параметры

По каждому показателю определяют:

- значение X_i для каждого из 15 контрольных образцов ($n = 15$);
- среднее арифметическое значение $\bar{X}_{15}$ по результатам контроля 15 контрольных образцов;
- среднее квадратическое отклонение S_{15} по результатам контроля 15 контрольных образцов.

В.1.1.2 Оценка результатов контроля

В.1.1.2.1 Контрольная партия удовлетворяет требованиям раздела 6 настоящего стандарта, если для всех контролируемых показателей выполняется условие

$$\bar{X}_{15} - 2,33S_{15} \geq X_k, \quad (B.1),$$

где 2,33 - значение коэффициента приемлемости для $n = 15$ ($p = 0,95$) при вероятности 90 % ($1 - \alpha = 90$);

X_k - требуемое значение контролируемого показателя.

1.1.2.2 Если указанное в 1.1.2.1 условие по какому-либо показателю не выполняется, то по имеющимся результатам контроля этого показателя определяют коэффициент K' по формуле

$$K' = \frac{\bar{X}_{15} - X_k}{S_{15}} \quad (B.2)$$

При значении коэффициента $K' \geq 2$ приемка может быть продолжена.

В этом случае должны быть отобраны дополнительно 45 образцов от прутков или мотков, не проходивших испытания.

Контрольная партия считается отвечающей требованиям настоящего стандарта, если по 50 образцам (15 основных и 45 дополнительных) для всех контролируемых показателей выполняется условие

$$\bar{X}_{60} - 1,935 S_{60} \geq X_k, \quad (B.3)$$

где $\bar{X}_{60}$ - среднее арифметическое значение по результатам контроля 60 образцов;

1,93 - значение коэффициента приемлемости для $n = 60$ ($p = 0,95$) при вероятности 90 %;

S_{60} - среднее квадратическое отклонение по результатам контроля 60 образцов;

X_k - требуемое значение контролируемого показателя

В.1.1.2.3 Результаты контроля на 60 образцах (15 основных и 45 дополнительных) являются окончательными.

В.2 Контроль по качественным признакам

Когда определяемые характеристики задаются как максимальное или минимальное значение, то все результаты, полученные на 15 образцах, должны удовлетворять требованиям стандарта. В этом случае контрольная партия считается выдержавшей испытание.

Испытания можно продолжить, если получается не более двух результатов, не удовлетворяющих требованиям стандарта.

В этом случае испытывают 45 дополнительных образцов, отобранных от различных прутков или мотков контрольной партии, не проходивших испытания.

Контрольная партия соответствует требованиям стандарта, если не более двух результатов из 60 испытаний не удовлетворяют требованиям стандарта.

В.3 Анализ химического состава

Оба образца, отобранные от готового проката, должны соответствовать требованиям стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

**ТРЕБОВАНИЯ К СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК**

Г. 1 Предприятие-изготовитель гарантирует потребителю средние значения прочностных характеристик (предела текучести $\sigma_{0,2}$ (σ_T) и временного сопротивления σ_B) в генеральной совокупности $\bar{X}_i$ и минимальные средние значения указанных характеристик в каждой партии-плавке - $\tilde{X}_i$, значения которых устанавливаются из условий

$$\tilde{X}_i > X_{i\text{бр}} + 1,64S, \quad (\text{Г.1})$$

$$\tilde{X}_i > X_{i\text{бр}}, \quad (\text{Г.2})$$

$$\tilde{X}_i > 0,9 X_{i\text{бр}} + 3S_0, \quad (\text{Г.3})$$

где $X_{i\text{бр}}$ - браковочные значения прочностных характеристик, установленные таблицей 5 настоящего стандарта;

S - среднее квадратическое отклонение параметров в генеральной совокупности испытаний;

S_0 - среднее квадратическое отклонение параметров в партии.

Статистические показатели не должны превышать указанные в таблице Г.1.

Таблица Г.1.

Класс проката	S, Н/мм ²	So, Н/мм ²	S/X _i для		So/ $\tilde{X}_i$ для	
	для σ _В , σ _{0,2} (σ _Т)		σ _{0,2} (σ _Т)	σ _В	σ _{0,2} (σ _Т)	σ _В
A400C	39	20	0,08	0,07	0,05	0,03
A500C	80	45	0,08	0,07	0,05	0,04
A600						
A600C						
A600K						
A800						
A800K						
A1000						
Примечание. Для прутков диаметром 6 и 8 мм в мотках допускается повышение норм по S и So на 5 Н/мм ² .						

Г.2 Контроль показателей механических свойств прутков проводят на предприятии-изготовителе.

Г.2.1 Требуемые показатели обеспечиваются соблюдением технологии производства и контролируются испытанием не менее двух произвольно выбранных образцов от каждой однородной партии прутков одного диаметра и массой не более 70 т.

Г.2.2 Значения $\bar{X}_i, \tilde{X}_i, S$ и S_0 следует устанавливать на основании данных непрерывного контроля за значительный период (от 3 до 6 месяцев) при числе однородных партий не менее 50 в соответствии с нормативной документацией.

Г.2.3 Показатели механических свойств в каждой партии прутков, отправляемой потребителю, должны быть проверены в соответствии с требованиями пункта 1 настоящего приложения.

Г.3 При необходимости проверки потребителем прочностных характеристик прутков, установленных в таблице 5 настоящего стандарта, а также в случае разногласий в оценке качества, от каждой партии проводят испытания шести образцов, взятых от разных связок (мотков) прутков, и по результатам этих испытаний проверяют выполнение для соответствующих характеристик условий:

$$X_{\min} > \tilde{X}_i - 1,64S_0, \quad (\text{Г.4})$$

$$\bar{X}_6 > \tilde{X}_i > X_{i\text{бр}} \quad (\text{Г.5})$$

где $X_{\min}$ - минимальное значение проверяемого параметра из результатов испытаний шести образцов;

$\tilde{X}_i$ - минимальное среднее значение проверяемого параметра для данной партии;

S_0 - среднее квадратическое отклонение проверяемого параметра в партии;

$\bar{X}_6$ - среднее значение проверяемого параметра по результатам испытаний шести образцов;

$X_{i\text{бр}}$ - браковочное значение проверяемого параметра, установленное в таблице 5 настоящего стандарта.

Значения $\tilde{X}_i$ и S_0 приводятся в документе о качестве.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное)

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЮ НА ИЗГИБ С РАЗГИБОМ

После испытания арматурного проката на изгиб с разгибом ни один из испытанных образцов не должен иметь разрывов или трещин, видимых невооруженным глазом.

Угол изгиба до нагрева (старения) должен составлять 90°, а угол разгиба - 20°. Оба угла измеряют перед освобождением от нагрузки.

Испытываемый образец арматурного проката классов А400С и А500С изгибают во-круг оправки, диаметр которой приведен в таблице Д.1.

Таблица Д.1

В миллиметрах									
Диаметр прутка	6	8	10	12	16	20	25	32	40
Диаметр оправки	30	40	50	60	96	160	200	320	400

Диаметры оправки для арматурного проката диаметрами 5,5, 14,0, 18,0, 22,0, 28,0, 35,0 мм, а также для арматурного проката класса А600 всех диаметров должны быть согласованы с потребителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)

СХЕМА
ПРОКАТНОЙ МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

На рисунке Е. 1 приведена схема маркировки на примере комбината «Криворож-сталь» проката класса А800 путем нанесения меток на поперечные выступы. Класс проката и предприятие-изготовитель определяются количеством поперечных выступов между метками. Начало отсчета - метки на двух смежных выступках: одна метка между обозначением класса и предприятия общая. Обозначение классов и предприятий в таблицах Е 1 и Е.2.

Таблица Е.1

Класс проката	A300C	A400C	A500C	A600C, A600	A800K, A800	A1000
Количество выступов, n_1	2	3	1	4	5	6

Таблица Е.2

Предприятие	Комбинат «Криворож- сталь»	Днепропетровский металлургиче- ский комбинат	Макеевский металлургиче- ский комбинат	Енакиевский металлургиче- ский комбинат
Количество выступов, n	1	3	6	7




Рисунок Е.1

УДК 669.14:691.87:006.35

77.140.70

B22

Ключевые слова: прокат арматурный, железобетонные конструкции, механические свойства, свариваемость, номинальный диаметр, пруток, характеристическая величина, моток